

Нормы допусков пороков в изделиях
Погонажные изделия из хвойных пород древесины изготавливаются по ГОСТ
8486-86, (2140-81, 26002-83, 6564-84)

В древесине изделий соответствующих категорий "АВ" не допускаются пороки превышающие нормы, указанные в таблице:	
Наименование порока	Норма ограничения в деталях. На лицевой поверхности
Сучки здоровые, плотно сидячие, темные	Допускается без ограничений
Трещины не сквозные	Допускается с суммарной длиной до 1/3 длины изделия, шириной не более 2 мм
Смоляные кармашки	5x70 мм не более 1 шт на 1 м.пг
Вырыв, выпил, вмятина, скол, задир, выщерблина	Не допускается глубиной более 5 мм
Ядровые пятна, побурение, ложное ядро	Допускается до 75 % от площади изделия
Посинение	Допускается не более 10% от площади изделия
Сучки выпавшие, червоточины, бахрома, гниль	Не допускается

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации

Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности

Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит