

**Нормы допусков пороков в изделиях  
 Погонажные изделия из хвойных пород древесины изготавливаются по ГОСТ  
 8486-86, (2140-81, 26002-83, 6564-84)**

<b>В древесине изделий соответствующих категорий "АВ" не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице</b>	
<b>Наименование порока</b>	<b>Норма ограничения в деталях. На лицевой поверхности</b>
Сучки здоровые, плотно сидячие, темные	Допускается без ограничений
Трещины не сквозные	Допускается с суммарной длиной до 1/3 длины изделия, шириной не более 2 мм
Смоляные кармашки	5x70 мм не более 1 шт на 1 м.пг
Вырыв, выпил, вмятина, скол, заDIR, выщерблина	Не допускается глубиной более 5 мм
Ядровые пятна, побурение, ложное ядро	Допускается до 75 % от площади изделия
Посинение	Допускается не более 10% от площади изделия
Сучки выпавшие, червоточины, бахрома, гниль	Не допускается
<b>В древесине изделий соответствующих категорий 1-3 не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице</b>	
<b>Наименование порока</b>	<b>Норма ограничения в деталях. На лицевой поверхности</b>
Сучки здоровые, плотно сидячие, темные	Допускается без ограничений
Трещины не сквозные	Допускается
Вырыв, выпил, вмятина, скол, заDIR, выщерблина	Допускается
Смоляные кармашки	Допускается
Посинение	Допускается не более 25% от площади изделия
Ядровые пятна, побурение, ложное ядро	Допускается не более 75% от площади изделия

Сучки выпавшие, червоточины, бахрома, гниль	Не допускается
Геометрия: Длина: -5мм; +150мм, Толщина: -3мм, +3мм, Ширина: -5мм, +5мм	

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации

Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности

Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит