

Нормы допусков пороков в изделиях
Погонажные изделия из лиственницы изготавливаются по ГОСТ 8486-86,
(2140-81, 26002-83, 6564-84)

В древесине изделий соответствующих категорий "Экстра" не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице	
Наименование порока	Норма ограничения в деталях. На лицевой поверхности
Смоляные кармашки, разнотонность	Допускается
Сучки выпавшие, трещины, вырыв, гниль	Не допускается на внешней (лицевой) стороне
Сучки, ядровые пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина	Не допускается
В древесине изделий соответствующих категорий "Прима" не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице	
Наименование порока	Норма ограничения в деталях. На лицевой поверхности
Сучки частично сросшиеся с трещинами	Диаметром до 1/5 ширины не более 1 шт. на 1 м.пг
Сучки здоровые сросшиеся с трещинами	Диаметром до 1/3 ширины не более 1 шт. на 1 м.пг
Темные и не сросшиеся сучки	Допускается не более 1 шт. на 1 м.пг
Трещины не сквозные шириной 1мм глубиной не более 4мм	Допускается длина не более 1/5 длины изделия
Выпавшие сучки на кромке детали (шип)	Допускается глубиной до 5 мм
Смоляные кармашки	До 3x10 мм не более 1 шт. на 1 м.пг
Вырыв, выпил, вмятина, скол, задир, выщерблина	Допускается глубиной до 3 мм. Не более 1 шт. на изделие
Ядровые пятна, побурение, ложное ядро	Допускается в виде пятен и полос до 50% площади изделия
Бахрома, гниль, синева	Не допускается

В древесине изделий соответствующих категорий "АВ" не допускаются пороки превышающие нормы, указанные в таблице:

Наименование порока	Норма ограничения в деталях. На лицевой поверхности
Сучки здоровые, плотно сидячие, темные	Допускается без ограничений
Трещины не сквозные	Допускается с суммарной длиной до 1/3 длины изделия, шириной не более 2 мм
Смоляные кармашки	5x70 мм не более 1 шт на 1 м.пг
Вырыв, выпил, вмятина, скол, задир, выщерблина	Не допускается глубиной более 5 мм
Ядровые пятна, побурение, ложное ядро	Допускается до 75 % от площади изделия
Посинение	Допускается не более 10% от площади изделия
Сучки выпавшие, червоточины, бахрома, гниль	Не допускается

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации

Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности

Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит