

Нормы допусков пороков в изделиях
Погонажные изделия из хвойных пород древесины изготавливаются по ГОСТ
8486-86, (2140-81, 26002-83, 6564-84)

В древесине изделий соответствующих категорий 1-3 не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице	
Наименование порока	Норма ограничения в деталях. На лицевой поверхности
Сучки здоровые, плотно сидячие, темные	Допускается без ограничений
Трещины не сквозные	Допускается
Вырыв, выпил, вмятина, скол, задир, выщерблина	Допускается
Смоляные кармашки	Допускается
Посинение	Допускается не более 25% от площади изделия
Ядровые пятна, побурение, ложное ядро	Допускается не более 75% от площади изделия
Сучки выпавшие, червоточины, бахрома, гниль	Не допускается
Геометрия: Длина: -5мм; +150мм, Толщина: -3мм, +3мм, Ширина: -5мм, +5мм	

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации

Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности

Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит